

# RETARDANTE DE LLAMAS PARA MADERA CRUDA

CATALOGO 2019

## **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**



**CKC-2020**® es una solución retardante de llamas, incolora, inodora y recomendada para materiales donde existe la necesidad de evitar la propagación de llamas. Es un producto extremamente versátil y fácil de utilizar. Ampliamente utilizado en madera y fibras, su acción consiste en inhibir las llamas, evitando que el fuego se propague a

otros ambientes y materiales combustibles. Es un producto de altísima calidad y eficiencia habiendo sido ensayado y

validado en IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Sao Paulo, Brasil), además de ser aprobado y aceptado por bomberos de Brasil.



### **CAMPO DE APLICACIÓN:**

De aplicación exclusiva en superficies de maderas crudas, tales como casas de madera, instalaciones de obra, forros, tejados, revestimientos acústicos de madera, bodegas pequeñas, puertas de madera, marcos de ventanas, cortinas y pisos de madera.

### **ACABADOS**:

En los materiales donde se aplica CKC-2020 no son alterados en su apariencia, textura, color y olor original. Para su uso en ambientes externos o expuestos a la intemperie, se recomienda la aplicación de impermeabilizante o barniz a base de agua.



# **TIEMPO DE ACCION:**

100% del tiempo (acción constante inhibe la propagación de las llamas).

### **MODO DE ACCION:**

Cuando entra en contacto con el fuego, la solución de CKC-2020 en la que penetró el material protegido se carboniza, evitando la propagación de las llamas en un 100% del tiempo. También aumenta el control en el tiempo de combate al fuego, en un eventual caso de incendio.

### **ENSAYOS:**

Este producto está ensayado por IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Sao Paulo, Brasil) de acuerdo a la norma NBR 9442/86 aprobado con clasificación "A" en ensayo de propagación de llamas, con Ip<25, por la SwRi en ISO 9239-1 (NBR8660:13) – densidad de flujo crítico medio (CHT>8kw/m2) y en ensayo ASTM E662 – determinación de densidad óptica especifica de humo – Dm:<450, cubriendo clase II-A conforme IT10 (control de materiales de acabado y revestimientos). Este producto además atiende las exigencias de la O.G.U.C. en el área de protección pasiva contraincendios, en control de propagación de incendios.

### FICHA TECNICA - CKC-2020 - MADERA CRUDA

**ATENCIÓN:** Lea y siga rigurosamente las instrucciones de esta ficha técnica antes de utilizar este producto.

Composición de CKC-2020: Sales, fósforos y agua. PH:6.5 (+-0.5)

**Preparación de la superficie:** la superficie donde CKC-2020 será aplicado, debe estar debidamente limpia, seca, libre de ceras, grasa, aceites o impermeabilizantes. La aplicación solamente tendrá efectividad cuando sea absorbida por el material.

**Aplicación:** Brocha, rodillo o spray (pulverizador manual o compresor de aire) en 2 manos aplicadas uniformemente, intervalos de 1 hora entre ellas. Completa su cura entre 3 – 15 días. En el caso de que la madera esté expuesta a intemperie o abrasión, tales como piso y pasamanos, se recomienda la aplicación de top coat CKC-VA en una mano, posterior completado el proceso de curado de CKC-2020.

Se debe considerar que el curado de CKC-2020 puede llevar de 3 a 15 días dependiendo de las condiciones de humedad, temperatura y ventilación del recinto. En caso de tener certeza del secado, utilice un medidor de humedad en superficies y solamente aplique CKC-VA, si la humedad de la madera estuviera abajo del 16%. Para otros materiales consultar.

Observaciones: cada producto exige una cantidad absorción estipulada para su efectividad. Vea el rendimiento abajo y preste atención para las cantidades correctas a ser utilizadas.

**Rendimiento:** Absorción con todas manos requeridas por cara (independiente del método de aplicación utilizado).

Madera: mín. 300 ml/m<sup>2</sup>

Para otros materiales, consultar. Los requerimientos pueden variar, dependiendo del tipo de material y porosidad de cada superficie.

Índice de propagación de llamas en madera\*: IP: 2-8 (clase "A")

Flujo crítico medio de energía radiante - CHF: 10,9 kW/m² (>8kW/m²)

Índice de densidad óptica - Dm 124 - 318 (<450)

\* El resultado superior, valores más cercanos a 0 (cero), evidencian mayor eficencia del producto. Las clases A/B/C para el ensayo de "índice de llamas" están descritas a partir: clase "A" (0-25); "B" (26-75); "C" (76-200). Los ensayos fueron realizados por los laboratorios IPT/USP.

Contenidos disponibles: Galón (5lts) o Galón (20lts)

Validad: del Contenido.

**Ciclo de mantención\*\*:** La verificación debe ocurrir periódicamente. Áreas con alta abrasión: 5 años (uso interno) y 2 años (uso externo). Áreas con baja abrasión 10 años (uso interno) y 3 años (uso externo).

\*\* El ciclo de mantención o período en el que el producto resiste dadas las condiciones de uso frecuente de las superficies tratadas. Después de este tiempo recomendamos la re-aplicación del producto. El ciclo de mantención puede variar por una serie de factores como las intemperies, números de circulación de personas, humedad del recinto o lugar, impactos orgánicos y desgaste por materiales de limpieza o agentes químicos.

**Seguridad:** UTILICE CUBIERTA IMPERMEABLE EN TODAS LAS SUPERFICIES (INCLUYENDO EL PISO), OBJETOS QUE NO SERAN PROTEGIDOS CON EL PRODUCTO DE ESTA FICHA. ANTES DEL INICIO DE CADA APLICACIÓN. ATENCION A METALES Y PISOS FERROSOS YA QUE ESTOS SUFREN DAÑOS EN CASO DE NO SER PROTEGIDOS. Para su seguridad use mascarillas de respiración, gafas y guantes durante la aplicación.

CKC y Segfis no se responsabilizan por el mal uso del producto, así como por accidentes ocurridos con este producto.

Producto distribuido por CKC-SEGFIS.